

## ПЛАСТМАССА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ КОРОНОК И МОСТОВ

Для использования только профессиональными стоматологами и только в соответствии с рекомендованными показаниями.

### ПОКАЗАНИЯ

Для изготовления временных коронок, мостов и протезов.

Заполнения межзубных промежутков там, где это необходимо.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В редких случаях у некоторых пациентов материал может вызвать чувствительность. В случае возникновения таких реакций, прекратите применение материала и обратитесь к врачу соответствующей специализации.

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### А. КОРОНКИ

#### 1. ПОДГОТОВКА

- Восстановите дефекты зуба при помощи GC Caviton или другого подходящего временного пломбировочного материала.
- Снимите оттиск с помощью густо замешанного (т.е. с использованием меньшего количества воды) альгинатного оттискного материала. Заверните оттиск во влажную марлю, чтобы он не высох и не деформировался.
- Отпрепарируйте зуб, на который будет одеваться коронка.
- Прорежьте в оттиске V-образные канавки по направлению от десневой до щечной и язычной сторон, по которым будут вытекать излишки пластмассы.

#### 2. ЗАМЕШИВАНИЕ

- Стандартное соотношение порошок/жидкость составляет 1.0 г / 0.5 мл (первое деление мерного стаканчика для порошка, первое деление мерной пипетки).

Замечание:

Для уменьшения усадки используйте как можно меньшее количество жидкости.

- Поместите необходимое количество жидкости в чашку для замешивания, и постепенно добавляйте соответствующее количество порошка. Замешивайте в течение 20-30 секунд.

#### 3. НАНЕСЕНИЕ

- Заполните полученной кремообразной пастой подготовленный оттиск и надежно установите его на место.
- Через 3 минуты выньте оттиск изо рта так, чтобы на зубе осталась пластмасса, имеющая тестообразное состояние.
- Снимите, еще не отвердевшую, коронку с зуба, и, для того чтобы снизить усадку, погружайте ее несколько раз в теплую воду ( $\pm 50^{\circ}\text{C}$ ).
- При помощи бора удалите остатки и отполируйте
- Зафиксируйте временную коронку с помощью GC Freegenol или другого подходящего цемента для временной фиксации.

### Б. МОСТЫ

#### 1. ПОДГОТОВКА

- Выберите подходящий искусственный зуб и, используя подходящий воск, зафиксируйте его между опорными зубами. Проверьте прикус.

- Снимите полный оттиск челюсти, используя альгинатный оттискный материал. Осторожно удалите искусственный зуб и заверните оттиск во влажную марлю.
- Соответствующим образом отпрепарируйте опорные зубы.
- Последующие процедуры проводятся, как описано выше для коронок (раздел А; пункты 1-3).

### ХРАНИЕНИЕ

Храните в прохладном месте, недосягаемом для прямых солнечных лучей.

(Гарантированный срок годности – 3 года)

### УПАКОВКА

- Бутылочка: 100 г порошка.
- Бутылочка: 100 г (104 мл) жидкости.
- Упаковка 1 - 1 содержит: 100 г порошка, 100 г жидкости, аксессуары.

### ВНИМАНИЕ

- Жидкость является летучим и горючим веществом. Закрывайте бутылочку сразу же после использования и держите ее вдали от источников открытого огня.
- В случае попадания в глаза немедленно промойте глаза водой и обратитесь к врачу.
- Использование полисульфидных оттискных материалов не рекомендуется.



MANUFACTURED by  
GC CORPORATION  
76-1Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

DISTRIBUTED by  
GC CORPORATION  
76-1Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

GC EUROPE N.V.  
Research-Park, Interleuvenlaan 13, B-3001 Leuven, Belgium

GC AMERICA INC.  
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.  
19 Loyang Way, #06-27 Singapore 508724

